



FICHA TÉCNICA

VERSIÓN:	18
CÓDIGO:	MALLAS
FECHA: FEBRERO 7 DE 2019	

CARACTERÍSTICAS DE LA MALLA

NOMBRE EN EL MERCADO	MALLA ANTITRIPS		
MATERIA PRIMA	POLIETILENO		
USO PRINCIPAL	BARRERAS FÍSICAS		
COLOR	NATURAL		
ANCHO	3,00 y 4,00 METROS		
PRESENTACIÓN	ROLLOS DE 50 Y 100 METROS		
DENSIDAD DE LA MALLA	50 MESH		
CONSTRUCCIÓN	URDIMBRE	20 HILOS / CENTÍMETRO	
	TRAMA	10 HILOS / CENTÍMETRO	
RESISTENCIA A LA RUPTURA	VALOR		NORMA
	URDIMBRE	25,265 (N/M)	ASTM D4595
ELONGACIÓN A LA RUPTURA	TRAMA	12,633 (N/M)	ASTM D4596
	URDIMBRE	44%	ASTM D4595
PESO	TRAMA	36%	ASTM D4596
		125 Gr/m	NTC - 230
APERTURA A LA MALLA	URDIMBRE	0.5 mm	
	TRAMA	1 mm	
VIDA ÚTIL DE LA TELA	60 MESES		
OBSERVACIONES	LA DURABILIDAD DE ESTE PROCESO ESTÁ CONDICIONADA A LA EXPOSICIÓN A UN MEDIO NATURAL, SIN SER SOMETIDA A ELEMENTOS FÍSICOS O QUÍMICOS QUE PUEDAN AFECTAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS DE LA MISMA.		

ATENCIÓN: ESTA INFORMACIÓN SE SUMINISTRA DE BUENA FE, ES PRECISA Y CONFIABLE SEGUN NUESTRO MEJOR CONOCIMIENTO PERO DEBE CONSIDERARSE SÓLO COMO UNA GUÍA EN LA SELECCIÓN DEL PRODUCTO, DEBIDO A QUE LAS CONDICIONES DE USO DE(LOS) PRODUCTO(S) NO ESTÁN BAJO NUESTRO CONTROL. TESICOL S.A NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA RESPECTO AL USO DEL(LOS) PRODUCTO(S) Y LOS RESULTADOS.

ELABORADO:	MONICA CASTRO ANALISTA DE CALIDAD	APROBADO:	CRISTOBAL REYES MARTINEZ GERENTE DE PRODUCCIÓN
OBSERVACIÓN: ESTE DOCUMENTO ES EMITIDO ELECTRÓNICAMENTE POR ASEGURAMIENTO DE CALIDAD POR LO QUE NO REQUIERE FIRMAS.			